

MATCH acacia



Eigenschaften



Holzart: Akazien

Oberfläche: C/C; C+/C; C+/C+;

Phenolfilm 120 oder 240 g/m²; glatt / strukturiert

Leimart: Phenol-Formaldehyd oder Melamin

Formaldehyd-Emissionen: E1

Zertifikate: FSC mix credit

Anwendung: Bau, Betonschalung, Innenausbau, Verpackung, Möbel

Abmessungen (mm): 1250x2500; 1220x2440

Zuschnitt auf Anfrage möglich

Vorteile: Langlebigkeit, Festigkeit,

Umweltfreundlichkeit, Kosteneffizienz

Lagerung: trocken, gut belüftet lagern, stapelbar



Größen

Nennstärke (mm)	6	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
Furnierlagen Stk.	4	5	6	6	7	9	10	12	13	15	17
Gebindemenge Stk.	135	100	95	85	70	55	45	40	35	30	28



Technische Daten

Breiten- und Längentoleranzen (mm)	1.0 per meter
Stärkentoleranz	EN 315
Feuchtigkeitsgehalt (%)	8 +/-2
Dichte (kg/m ³)	630 +/-25
Durchschnittliches Elastizitätsmodul Faserrichtung längs (MPa)	6750
Durchschnittliches Elastizitätsmodul Faserrichtung quer (MPa)	5500
Minimale Biegefestigkeit Faserrichtung längs (MPa)	46
Minimale Biegefestigkeit Faserrichtung quer (MPa)	28
Verleimungsqualität	Klasse 2 (EN 314-2)