

MATCH film



Eigenschaften

Holzart: Eukalyptus

Oberfläche: Phenolfilm 120 oder 240 g/m²; glatt / strukturiert

Leimart: Phenol-Formaldehyd

Kanten: versiegelt

Formaldehyd-Emissionen: E0,5

Zertifikate: FSC mix credit

Anwendung: Bau, Betonschalung, Fahrzeugaufbauten, Verpackung

Abmessungen (mm): 1250x2500; 1220x2440

Zuschnitt auf Anfrage möglich

Vorteile: Festigkeit, Haltbarkeit, Umweltfreundlichkeit, Kosteneffizienz

Lagerung: trocken, gut belüftet lagern, stapelbar



Größen

Nennstärke (mm)	6	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
Furnierlagen Stk.	4	5	6	6	7	9	10	12	13	15	17
Gebindemenge Stk.	135	100	95	85	70	55	45	40	35	30	28



Technische Daten

Breiten- und Längentoleranzen (mm)	1.0 per meter
Stärkentoleranz	EN 315
Feuchtigkeitsgehalt (%)	9 +/-2
Dichte (kg/m ³)	725 +/-25
Durchschnittliches Elastizitätsmodul Faserrichtung längs (MPa)	5693
Durchschnittliches Elastizitätsmodul Faserrichtung quer (MPa)	4115
Durchschnittliches Biegefestigkeit Faserrichtung längs (MPa)	49
Durchschnittliches Biegefestigkeit Faserrichtung quer (MPa)	32
Verleimungsqualität	Klasse 2 (EN 314-2)