

# MATCH pure



## Eigenschaften

**Holzart:** Eukalyptus  
**Oberfläche:** C/C; C+/C; C+/C+  
**Leimart:** Phenol-Formaldehyd  
**Formaldehyd-Emissionen:** E0,5  
**Zertifikate:** FSC mix credit  
**Anwendung:** Innenausbau, Sportboden, Verpackung, Möbel  
**Abmessungen (mm):** 1250x2500; 2500x1250; 1220x2440; 2440x1220  
**Zuschnitt auf Anfrage möglich**  
**Vorteile:** Festigkeit, Haltbarkeit, Umweltfreundlichkeit, Kosteneffizienz  
**Lagerung:** trocken, gut belüftet lagern, stapelbar



## Größen

Nennstärke (mm)	6	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
Furnierlagen Stk.	4	5	6	6	7	9	10	12	13	15	17
Gebindemenge Stk.	135	100	95	85	70	55	45	40	35	30	28



## Technische Daten

Breiten- und Längentoleranzen (mm)	1.0 per meter
Stärkentoleranz	EN 315
Feuchtigkeitsgehalt (%)	9 +/-2
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	725 +/-25
Durchschnittliches Elastizitätsmodul Faserrichtung längs (MPa)	5693
Durchschnittliches Elastizitätsmodul Faserrichtung quer (MPa)	4115
Durchschnittliches Biegefestigkeit Faserrichtung längs (MPa)	49
Durchschnittliches Biegefestigkeit Faserrichtung quer (MPa)	32
Verleimungsqualität	Klasse 2 (EN 314-2)